



## 100 Stück doppelseitige Klebepunkte Ø 15 mm - kein Magnet!

Artikel-Nummer: DKP-15



### Produkteigenschaften und technische Daten



### Produktbeschreibung

Einfache Handhabung und perfektes Ergebnis\* hohe Klebkraft\* sehr gute Alterungsbeständigkeit\* lösemittelfreie Klebstoffe\* leicht aufzubringen Dicke (ohne Träger) nur 0,110 mm Produkteigenschaften: exzellente Alterungs-, Witterungs- und UV-Beständigkeit, wirkt dämpfend, gleicht geringere Dickentoleranzen aus Produktaufbau: Trägermaterial: PE-Schaum, weiss Klebstoff: Lösemittelreinacrylat Dicke (ohne Abdeckung): 0,950 mm Abdeckung: Silikonpapier Leistungsfähigkeit: Scherfestigkeit: > 120h bei 10kg/625mm<sup>2</sup> Schälfestigkeit: > 13N/25mm Anwendungstemperatur: -40° C bis +80° C, kurzzeitig bis 140° C Zur Beachtung: Für die Montage mit diesem Produkt gilt: - mindestens 70cm<sup>2</sup> Klebeband pro 1 kg Gewicht- Belastung der Verbindung erst nach 24 Stunden Empfohlene Verarbeitungstemperatur: 18° C bis 35° C Lagerfähigkeit: 6 Monate (bei 23° C und max. 70% rel. Luftfeuchte) Beachten Sie bei der Verarbeitung unsere allgemeinen Verarbeitungshinweise!

## ROHS-Richtlinie



Dieser Artikel entspricht der europäischen RoHS-Richtlinie (2002/95/EG - RoHS - Restriction of Hazardous Substances) zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektrown Elektronikgeräten. Nicht registrierungspflichtig gemäß REACH.

## Hinweis zur Bestimmung der Haftkraft

Die von uns ermittelten Haftkräfte sind bei Raumtemperatur an einer polierten Platte aus Stahl S235JR (ST37) mit einer Stärke von 10 mm bei senkrechtem Abzug des Magneten bestimmt worden (1kg~10N). Eine Abweichung von bis zu -10% gegenüber dem angegebenen Wert ist in Ausnahmefällen möglich. Im Allgemeinen wird der Wert überschritten. Beachten Sie bitte, dass bei dünneren, lackierten und nicht absolut planen Untergründen die Haftkraft nur einen Bruchteil der in der Prüfung bestimmten Werte beträgt!

## Produktbilder



